

ورنيش ستاندر 190 هو ورنيش شفاف عالي اللمعة، مصنع من خليط الراتنجات الصناعية (ألكيد). يتميز بتركيبية متطورة للأعمال الداخلية.

## وصف الدهان:

يوصى به للإستعمال الداخلي على جميع الأسطح الخشبية الجديدة أو القديمة، يمتاز بإمكانية إستخدامه على مختلف المشغولات الخشبية.

## الإستخدام الموصى به:

- شديد اللمعة  
- قدرة تحمل عالية  
- مقاومة جيدة للخدش و الإحتكاك

## مميزات المنتج:

المنتج مطابق للمواصفات القياسية المصرية رقم ٢٠٠٦/٥٠٨ للأعمال الداخلية

## الخواص الفنية:

اللون	شفاف
المظهر	لامع
المحتوى الصلب بالحجم	٥٣ ± ٢ نظرياً
الكثافة النوعية	٠,٩٤ ± ٠,٠١ جم/سم <sup>٣</sup>
وقت الجفاف* ٢٥ م° و رطوبة نسبية ٥٠٪	جفاف أولي: ٣ - ٤ ساعات وجه ثاني: ١٨ ساعة جفاف نهائي: ٢٤ ساعة *درجة الحرارة و الرطوبة و حركة الهواء و سماكة الفيلم و عدد الطبقات جميعها تؤثر على وقت الجفاف
التخفيف	بإستخدام نפט معدني يوصى بإستخدام مخفف جي ال سي ٣٣٠ ١٠٪ عند إستخدام الفرشاة أو الرولة ١٥٪ عند الرش بالهواء
نقطة الوميض	٤٠ م°
اللزوجة عند ٢٥ م° و نسبة رطوبة ٥٠٪	١٣٠ ± ١٠ وحدة كريس بإستخدام عمود الدوران الصغير
معدل الفرد النظري* م <sup>٢</sup> / لتر (بدون تخفيف)	١٢-١٤ م <sup>٢</sup> / لتر *معدل الفرد العملي يتوقف على العديد من العوامل مثل مسامية السطح و طريقة تحضير السطح و طريقة التطبيق.
سماكة الطبقة الجافة	٣٠ - ٤٠ μ *يتم إحتساب سماكة الفيلم كمتوسط
سماكة الطبقة الرطبة	٧٥ - ٥٥ μ *يتم إحتساب سماكة الفيلم كمتوسط

## العبات:

يتوفر المنتج بأحجام مختلفة: عبوة نصف | عبوة | جالون | جالون كومبو لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة موقع الشركة الإلكتروني [glcpaints.com](http://glcpaints.com)

## التخزين و الصلاحية:

يخزن المنتج في عبوته الأصلية محكمة الغلق في مكان جيد التهوية بعيداً عن أشعة الشمس و الحرارة المباشرة. المنتج صالح لمدة ٢٤ شهر من تاريخ الإنتاج.

## طريقة الإستخدام:

يجب أن يكون الهواء خالياً من الغبار أثناء الإستخدام و مرحلة الجفاف.

## الأدوات المستخدمة:

الفرشاة الرولة مسدس الرش



## تجهيز الأسطح:

يجب أن يكون السطح جافاً و نظيفاً، خالي من الشحوم و الزيوت و الأتربة و يجب إزالة أي مواد عالقة قبل الدهان. كذلك أن لا تقل درجة حرارة السطح عن ٥°م

## نظام الدهان المقترح:

المنتج	عدد الأوجه	الأسطح الجديدة	الأسطح المدهونة مسبقاً
سيلر أخشاب		✓	
ورنيش ستاندر ٦٩٠	٢-١	✓	✓

## ملحوظة:

- يتم دهان عدد أوجه سيلر الأخشاب حسب الحاجة.
- يتم الصنفرة بعد تمام جفاف السيلر.
- للأسطح المدهونة مسبقاً يتم الصنفرة وإزالة الأتربة.



## الصحة و السلامة:

0. يجب أن تغسل العين بالماء جيداً في حالة ملامسة العين وزيارة الطبيب المختص.
1. قد إعطيت هذه المعلومات بناء على الإختبارات المعملية و الخبرات العملية لدى الشركة، و في حالة تطبيق المنتج في ظروف بعيدة عن الظروف الموضحة من خلال بيانات الشركة لا يمكننا ضمان سوي جودة المنتج .

1. مادة لها قابلية عالية للإشتعال.
2. يجب أن ترش في ظروف تهوية جيدة .
3. ينصح بعدم إستنشاق هذا المنتج و أيضاً عدم ملامسته للجلد.
4. يجب إزالة أي آثار له على سطح الجلد بواسطة الماء و الصابون.

مادر عن: دهانات جي ال سي ، مصر

تمثل البيانات والمواصفات والتوجيهات والتوصيات الواردة في ورقة البيانات هذه فقط نتائج الإختبارات أو الخبرة المكتسبة في ظروف خاضعة للتحكم أو محددة بشكل خاص. يجب أن يحدد المشتري و / أو المستخدم حصرًا مدى دقتها أو إكتمالها أو ملاءمتها وفقًا للظروف الفعلية لأي إستخدام مقصود للمنتجات الواردة هنا. يتم تقديم المنتجات، وتوضع جميع المساعدات الفنية لشروط GLC العامة للمبيعات والتوصيل والخدمات، ما لم يتم الإتفاق على خلاف ذلك صراحةً كتابةً. يتنازل كل من الصانع و البائع و / أو المشتري و / أو المستخدم عن جميع المطالبات المتعلقة بأي إلتزام، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الإهمال، بإستثناء ما يتم التعبير عنه في الشروط العامة المذكورة لجميع النتائج أو الضرر أو الخسائر أو الأضرار المباشرة أو الناتجة عن الإستخدام. من المنتجات على النحو الموصى به أعلاه، تخضع بيانات المنتج للتغيير دون إشعار.